

TECHNISCHES DATENBLATT (Technical Data Sheet)

Qualität
Quality

KOEPPCell®
EPDM-L perox

Farbe
Colour schwarz
black

KÖPP
experts in foam 

Klassifizierung <i>Classification</i>	ASTM D-1056	2A/12	A2	B2	C2	F1	M	P	GM zugelassen nach <i>GM approved according to</i>	GMW17408			
	03-10-102/B PSA B67 1016	2	C	08	B4	C2	P2	A1					
Brandverhalten <i>Fire behaviour</i>	angelehnt an FMVSS 302 <i>based on FMVSS 302</i>			bestanden ab 4,0 mm Dicke <i>passed at 4.0 mm thickness</i>					geprüft nach <i>tested to</i>	DBL 5574 TL 52065 03-10-102/B PSA B67 1016			
Konform gemäß <i>Compliant with</i>	Richtlinie/ <i>Guideline</i> 2011/65/EU & (EU) 2015/863 RoHS			&			Verordnung/ <i>Regulation</i> (EG) Nr. 1907/2006 REACH			&		Conflict Mineral Reporting Template (CMRT)	

EPDM <i>series</i>	Norm <i>Standard</i>	
Materialbasis <i>Material base</i>	ISO 1629	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) <i>Ethylene-Propylene-Diene-Rubber (EPDM)</i>
Allgemeine Beschreibung <i>General description</i>	ohne Norm <i>without standard</i>	geschlossenelliger, weichelastischer, schwefelfrei vernetzter Zellgummi <i>closed cell, soft-elastic, sulfur-free cross-linked cellular rubber</i> Zellgröße ≤ 0,4 mm <i>cell size ≤ 0.4 mm</i>
Rohdichte <i>Density</i>	ISO 845	120 ± 20 kg/m ³
Gebrauchstemperatur <i>Application temperature</i>	ohne Norm <i>without standard</i>	-40 °C bis/to +100 °C, kurzzeitig/ <i>short time</i> bis/to +120 °C
Linearer Schwund <i>Linear shrinkage</i>	WSK-M2D419-17	≤ 5% (3 h bei/at 80 °C und/ <i>and</i> 6,3 mm Dicke/ <i>thickness</i>)
Freibewitterung <i>Outdoor exposure</i>	ISO 877	Wetterbeständigkeit sehr gut <i>Very good weather resistance</i>
Ozonbeständigkeit <i>Ozone resistance</i>	ISO 1431-1	Rissbildstufe (0) <i>Resistant to cracking (0)</i>
Korrosionsverhalten <i>Corrosion resistance</i>	VW PV 3976	auf Elektrolytkupfer: Stufe 2 (Anlauffarben, leicht) <i>on electrolytic copper: Level 2 (annealing colours, light)</i> auf Sterlingsilber: Stufe 1 (keine Schwarzverfärbung) <i>on sterling silver: Level 1 (no black discoloration)</i>
Druckverformungsrest <i>Compression set</i>	ASTM D-1056	23 °C, 50%: ≤ 65% (nach/ <i>after</i> 0,5 h), ≤ 25% (nach/ <i>after</i> 24 h) 40 °C, 50%: ≤ 80% (nach/ <i>after</i> 0,5 h), ≤ 50% (nach/ <i>after</i> 24 h)
Druckspannung <i>Compression deflection</i>	ASTM D-1056	35 ± 15 kPa (bei/at 25% Kompression/ <i>compression</i>) 120 ± 40kPa (bei/at 50% Kompression/ <i>compression</i>)
Wasseraufnahme <i>Water absorption</i>	ASTM D-1056	≤ 5%
Zugfestigkeit <i>Tensile strength</i>	ISO 1798	≥ 300 kPa
Bruchdehnung <i>Elongation at break</i>	ISO 1798	≥ 200%
Weiterreißfestigkeit <i>Tear resistance</i>	ISO 34-1	≥ 1,3 kN/m
Rückprallelastizität <i>Rebound resilience</i>	ISO 4662	60 ± 5%
Shorehärte <i>Shore hardness</i>	ISO 868	35 ± 6 Shore 00
Elektrische Leitfähigkeit <i>Electrical conductivity</i>	EN 61340	> 1,2 TΩ
Wärmeleitfähigkeit <i>Thermal conductivity</i>	ISO 8302	≤ 0,045 W/mK

TECHNISCHES DATENBLATT (Technical Data Sheet)

Qualität
Quality

KOEPPCell®
EPDM-L perox

Farbe
Colour

schwarz
black

KÖPP
experts in foam 

EPDM series	
Lieferform <i>Form of delivery</i>	<p>Größe der Blöcke mit Fabrikationshaut 2.000 x 1.000 x 50 mm, 2x Haut. Das Material kann weiterverarbeitet werden durch Spalten, Schneiden, Sägen, Stanzen, Kleben, Fräsen, Schleifen und Beschichten mit Haftkleber. <i>Block size with production skin 2,000 (78 3/4") x 1,000 (39 3/8") x 50 (2") mm, 2x skin. The material can be further processed by splitting, cutting, sawing, punching, gluing, milling, grinding and coating with adhesives.</i></p> <p>Allgemeine Maßtoleranzen für Platten und Plattenartikel nach DIN 7715 P3, Maßtoleranzen für Blockware können ggf. abweichen. <i>General dimensional tolerances for sheet and sheet products comply with DIN 7715 P3, dimensional tolerances for the block material may differ.</i></p>
Beispiele für Chemikalienbeständigkeit <i>Examples for chemical resistances</i>	<p>einsetzbar/deployable (++)</p> <p>Säuren und Laugen in gängigen Konzentrationen, Wasser und -dampf bis 100 °C, Meerwasser, Kalium- und Natriumverbindungen, Alaun wässrig, Waschmittel, Fotochemikalien, Ammoniak kalt, Acetylen, Alkohole, Glycerin, Bremsflüssigkeit, Frostschutzmittel auf Glykolbasis, Kohlensäure, Ozon, Silikonöl und -fett, Chlorkalk wässrig. <i>Acids and bases in common concentrations, water, water steam up to 100 °C, sea water, potassium and sodium compounds, alum aqueous, detergent, photographic chemicals, ammonia cold, acetylene, alcohols, glycerine, brake fluids, glycol-based anti-freeze, carbonic acid, ozone, silicone oil, bleaching powder aqueous.</i></p> <p>bedingt einsetzbar/limited deployable (+)</p> <p>Chlorgas, Ammoniak heiß, konz. Salzsäure. <i>Chlorine gas, ammonia hot, conc. hydrochloric acid.</i></p> <p>nicht zu empfehlen/not recommended (-)</p> <p>Kraftstoffe, Öle, Fette, Testbenzin, Lösemittel wie Toluol, Dichlormethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen (PER), Nitroverdünnung, konz. Salpeter- und Schwefelsäure. <i>Fuels, oils, greases, mineral spirits, solvents such as toluene, dichloromethane, trichloroethylene, perchloroethylene (PER), cellulose thinners, conc. nitric and sulfuric acid.</i></p>
Hinweise zur Entsorgung <i>Suggestions for disposal</i>	<p>Enthält keine besonders überwachtungsbedürftigen Abfälle (Stoffe) wie Cadmium, Blei, FCKWs, Formaldehyd, usw. gemäß der Deponieverordnung vom 27.04.2009. <i>It does not contain hazardous compounds such as cadmium, lead, CFCs, formaldehyde, etc. which require compliance to waste disposal regulations from 27/04/2009.</i></p> <p>Es kann deshalb unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien oder in Hausmüllverbrennungsanlagen entsorgt werden. <i>Under the observance of local waste disposal regulations, it may therefore be disposed of as household waste on landfills or domestic waste incineration plants.</i></p>

Die Angaben wurden sorgfältig ermittelt, eine Haftung ist jedoch ausgeschlossen. Die vorstehenden Hinweise entbinden den Anwender nicht von eigenen Versuchen. Genauere Informationen können nur nach gezielten Untersuchungen im Einzelfall erhalten werden.
The information were thoroughly determined, liability is excluded. The above given information does not release the user from own tests. Detailed information can only be obtained after formal testing in individual cases.

Datum/Date: 12/2020