

TECHNISCHES DATENBLATT (Technical Data Sheet)

Qualität
Quality



Farbe
Colour

schwarz
black



Chemisch vernetzter Polyethylenschaum / Chemically crosslinked polyethylene foam

Brandverhalten
Fire behaviour

angelehnt an FMVSS 302
based on FMVSS 302

≤ 100 mm/min. bestanden/*passed*
ab/at $t = 7$ mm

Konform gemäß
Compliant with

Richtlinie/Guideline
2011/65/EU & (EU) 2015/863
RoHS

&

Verordnung/Regulation
(EG) Nr. 1907/2006
REACH

&

Conflict Mineral Reporting Template (CMRT)

PE series	Norm Standard			
Materialbasis Material base	ISO 1629	Polyethylen (PE) <i>Polyethylene (PE)</i>		
Allgemeine Beschreibung General description	ohne Norm without standard	geschlossenzelliger, weichelastischer PE Schaum <i>closed-cell, soft-elastic PE foam</i> Zellgröße $\leq 0,3$ mm <i>Cell size ≤ 0.3 mm</i>		
Rohdichte Density	ISO 845	40 ± 6 kg/m ³		
Gebrauchstemperatur Application temperature	ohne Norm without standard	-40 °C bis/to +100 °C		
Dimensionelle Stabilität Dimensional stability	interner Test internal test	$\leq 4\%$ (24 h, bei/at 100 °C)		
Freibewitterung Outdoor exposure	ISO 877-1	Leichte Versprödung der Oberfläche <i>Slight embrittlement of the surface</i>		
Ozonbeständigkeit Ozone resistance	ISO 1431-1	Rissbildung (0) <i>Resistant to cracking (0)</i>		
Druckverformungsrest Compression set	ISO 1856	25 % Komprimierung/compression (22 h bei/at 23 °C) $\leq 20\%$ (0,5 h nach Entlastung/after recovery) $\leq 8\%$ (24 h nach Entlastung/after recovery)		
Druckspannung Compression deflection	ISO 3386	1. Zyklus/1 st Cycle ≤ 70 kPa ≤ 140 kPa	4. Zyklus/4 th Cycle ≤ 60 kPa ≤ 110 kPa	bei/at 25 % Kompression/compression 50 % Kompression/compression
Wasseraufnahme Water uptake	ISO 7214	$\leq 7\%$		
Zugfestigkeit Tensile strength	ISO 1798	≥ 300 kPa		
Bruchdehnung Elongation at break	ISO 1798	$\geq 40\%$		
Elastizitätsmodul Young's Modulus	interner Test internal test	$\geq 7,5$ kPa		
Weiterreißfestigkeit Tear resistance	ISO 8067	≥ 11 N/cm		
Rückprallelastizität Rebound resilience	ISO 4662	$50 \pm 5\%$ (bei/at 0,2 J Pendel/pendulum)		
Shorehärté Shore hardness	ISO 868	55 ± 5 Shore 00		
Elektrische Leitfähigkeit Electrical conductivity	EN 61340	1 bis/to 900 MΩ		
		1×10^6 Ω bis/to 9×10^8 Ω		
		*Der Wert wird ermittelt auf Basis von zwei sich gegenüberliegenden Kantenlängen einer Widerstandsschicht, bei 23°C Raumtemperatur und 40-50% Luftfeuchtigkeit. Bei einer quadratischen Widerstandsschicht stimmt der elektrische Flächenwiderstand mit dem elektrischen Widerstand überein. *(The value is determined on the basis of two opposite edge lengths of a resistance layer, at 23°C room temperature and 40-50% humidity. With a square resistance layer, the surface resistance corresponds to the electrical resistance.)		
		1 bis/to 1000 kΩ		
		1×10^4 Ω*cm bis/to 9×10^6 Ω*cm		
*abgeleitet auf Basis der Querschnittsfläche eines Ø35 mm Probekörpers, einer nominellen Probendicke von 10 mm, 23 °C Raumtemperatur und 40-50 % Luftfeuchtigkeit. *(derived on the basis of the cross-sectional area of Ø35 mm sample, a nominal sample thickness of 10 mm, 23 °C room temperature and 40-50 % humidity)			Spezifischer Volumenwiderstand* <i>(specific volume resistance)*</i>	
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	ISO 8302	$\leq 0,04$ W/mK		

Alle Angaben ohne Gewähr! Irrtümer, Schreib- und Druckfehler vorbehalten!
All information without guarantee! Errors, typographical errors and misprints excepted!

TECHNISCHES DATENBLATT (Technical Data Sheet)

Qualität
Quality

KOEPPCELL®
K/PE40 CN

Farbe
Colour

schwarz
black



P E
series

Lieferform
Form of delivery

Größe der Blöcke mit Fabrikationshaut 2.100 x 1.200 x 110 mm, 2x Haut. Das Material kann weiterverarbeitet werden durch Spalten, Schneiden, Sägen, Stanzen, Kleben, Fräsen, Schleifen und Beschichten mit Haftkleber.

Block size with production skin 2,100 (84 2/3") x 1,200 (47 1/4") x 110 (4 1/3") mm, 2x skin. The material can be further processed by splitting, cutting, sawing, punching, gluing, milling, grinding and coating with adhesives.

Allgemeine Maßtoleranzen für Platten und Plattenartikel nach DIN 7715 P3, Maßtoleranzen für Blockware können ggf. abweichen.

General dimensional tolerances for sheet and sheet products comply with DIN 7715 P3, dimensional tolerances for the block material may differ.

Beispiele für Chemikalienbeständigkeit
Examples for chemical resistances

einsetzbar/deployable (++)

Säuren und Laugen in handelsüblichen Konzentrationen, Wasser, Meerwasser, Kochsalzlösung, Alkohol, Aceton, Kohlensäure, Alaun wässrig, Waschmittel, Fotochemikalien, Silikonöl und -fett, Öle, Fette.

Acids and bases in common concentrations, water, sea water, saline solution, alcohol, acetone, carbonic acid, alum aqueous, detergent, photographic chemicals, silicone oil and grease, oils, greases.

bedingt einsetzbar//limited deployable (+)

Kraftstoffe, Nitroverdünnung, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe (Lösungsmittel) können reversible Quellung hervorrufen.

Fuels, cellulose thinners, aromatic and chlorinated hydrocarbons (solvents) can cause reversible swelling.

nicht zu empfehlen/not recommended (-)

Chlor oder Chlorgas, konzentrierte Salpeter- und Schwefelsäure.
Chlorine and chlorine gas, concentrated nitric and sulphuric acid.

Hinweise zur Entsorgung
Suggestions for disposal

Enthält keine besonders überwachungsbedürftigen Abfälle (Stoffe) wie Cadmium, Blei, FCKWs, Formaldehyd, usw. gemäß der Deponieverordnung vom 27.04.2009.

It does not contain hazardous compounds such as cadmium, lead, CFCs, formaldehyde, etc. which require compliance to waste disposal regulations from 27/04/2009.

Es kann deshalb unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien oder in Hausmüllverbrennungsanlagen entsorgt werden.

Under the observance of local waste disposal regulations, it may therefore be disposed of as household waste on landfills or domestic waste incineration plants.

Die Angaben wurden sorgfältig ermittelt, eine Haftung ist jedoch ausgeschlossen. Die vorstehenden Hinweise entbinden den Anwender nicht von eigenen Versuchen. Genauere Informationen können nur nach gezielten Untersuchungen im Einzelfall erhalten werden.

The information were thoroughly determined, liability is excluded. The above given information does not release the user from own tests. Detailed information can only be obtained after formal testing in individual cases.